

Agroguttex

Platnost od / Valid from / Gültigkeit: **01.01.2011**

Revize / Revision / Revision: **11.10.2011**

VLASTNOSTI PROPERTIES EIGENSCHAFTEN	METODA METHOD METHODE	JEDNOTKY UNITS EINHEITEN	NOMINÁL.HODNOTA NOMINAL VALUE NOMINAL WERT	TOLERANCE / TOLERANZ	
				MINIMUM	MAXIMUM

Normativní část / Normative part / Normativer Teil:

Pevnost/ Tensile strength / Zugfestigkeit MD/ CMD	EN 10319	[kN/m]	20 / 14	-2 / -1,5	-	
Tažnost / Elongation / Dehnung MD / CMD	EN 10319	[%]	13 / 12	-3 / -3	+3 / +3	
Odolnost v proražení padajícím kuželem / Dynamic perforation resistance (cone drop test) / Durchschlagverhalten	EN ISO 13433	[mm]	15	-	+3	
Odolnost vůči proražení / Resistance to static puncture / Durchdrückverhalten (CBR test)	EN ISO 12236	[N]	2350	-235	-	
Účinnost ochrany / Protection efficiency / Schutzwirksamkeit	EN 13719	[%]	Lokální deformace při přitlaku / local deformation at thrust / lokal deformation bei Andruck:			
			300 kPa	-	-	-
			600 kPa	-	-	-
1200 kPa	-	-	-			
Charakteristická velikost otvorů / Opening size / Charakteristische Öffnungsweite	EN ISO 12956	[mm]	0,2	-0,07	+0,07	
Propustnost vody kolmo k rovině / v-index / Geschwindigkeitsindex	EN ISO 11058	[m/s]	0,019	-0,005	-	
Propustnost vody v rovině / In-plane flow capacity / Wasserableitvermögen innerhalb der Ebene	EN ISO 12958	[m ² /s]	spád / Gradient / Neigung i= ..., MD / CMD přítlak / Thrust / Andruck:			
			20 kPa	-	-	-
			100 kPa	-	-	-
200 kPa	-	-	-			
Životnost (Trvanlivost) / Durability / Beständigkeit	Příloha B Annex B Beilage B EN 13249 - EN 13257; EN 13265		- Zakrýt do 14 dnů po uložení / To be covered within 14 days of its installation / Innerhalb von 14 Tagen nach Einbau zudecken (podle / according / nach EN 12224) - Životnost po dobu 25 let v přírodních zeminách s pH-hodnotou mezi 4 a 9 a teplotou zeminy <25°C / We expect the geotextile to be resistant for at least 25 years in natural soils with 4 - 9 pH and with <25°C/ Beständig für 25 Jahre in natürlichen Boden mit einem pH-Wert zwischen 4 und 9 und einer Bodentemperatur <25°C (podle / according / nach EN ISO 13438)			

Poznámky/Notes/Notiz: MD - Podélný směr/Machine Direction/Längs, CMD - Příčný Směr/Cross Machine Direction/Quer





Distributor: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distributor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Provozovna: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČ: 25771001, DIČ: CZ25771001

Agroguttex

Informativní část / Informativer part / Informative Teil:

Plošná hmotnost / mass per unit area / Flächengewicht	EN ISO 9864	[g/m ²]	100	-10	-
Tloušťka / Thickness / Dicke	EN ISO 9863-1	[mm]	0,57	-0,057	-

POUŽITÍ VÝROBKU / PRODUCT APPLICATION / ANWENDUNG DES PRODUKTES



EN 13249, EN 13250, EN 13251, EN 13252, EN 13253, EN 13254, EN 13255, EN 13256, EN 13257, EN 13265

**Funkce / Function / Funktion: S + R + F
Geotextilie / Geotextiles / Geotextilien**

**Výrobek neobsahuje nebezpečné látky.
This product does not contain any dangerous substances.
Dieses Produkt enthält keine Gefahrstoffen.**



Distributor: Gutta Werke GmbH, Bahnhofstr. 51-57
Schutterwald D-77746
Distributor: Gutta ČR - Praha spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
Provozovna: Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212, Fax: 312 666 213
E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
IČ: 25771001, DIČ: CZ25771001