

Guttafol DO 135 Reflex

Systém difuzně otevřených fólií

- 3-vrstvá kontaktní střešní fólie pro vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy šikmé střechy
- střechy s reflexní vrstvou bránící přehřívání interiéru.
- spolehlivá ochrana podstřeší před pronikáním větru, hnaného deště a sněhu spárami skládané krytiny
- vysoká mechanická odolnost umožňuje aplikaci přímo na tepelnou izolaci nebo bednění
- vysoká prostupnost pro vodní páru (hodnota Sd 0,05)
- lze použít již od sklonu 17° (v závislosti na bezpečném sklonu krytiny), pro třídy těsnosti DHV 6,5,4,3.
- aplikace i do konstrukcí provětrávaných fasád bez otevřených spár.

Deklarované vlastnosti	Jednotka	Hodnoty	Tolerance [-]	Tolerance [+]	Norma
Plošná hmotnost	g/m ²	131	127,3	144	EN1849 2
Pevnost v tahu příčná	N/50mm	270	220	360	EN12311 1
Pevnost v tahu podélná	N/50mm	225	150	275	EN12311 1
Tažnost příčná	%	70	40	100	EN12311 1
Tažnost podélná	%	90	50	150	EN12311 1
síla k protržení příčná		150	120	230	EN12311 1
síla k protržení podélná		220	175	280	EN12311 1
sd (ekvivalentní difuzní tloušťka)	m	0,05			EN12572
voděodolnost	třída	W1			EN 1928
odolnost proti pronikání vody		vyhovuje			ZVDH
prostorová stabilita (příčná)	%	-0,7			EN1107 1
prostorová stabilita (podélná)	%	0,5			EN1107 1
aplikační teplota	°C	- 40 až + 80			EN1109
vlastnosti za studena	°C	-40			EN1109
odolnost proti průnikání vzduchu	WGL	0			EN12114
reakce na oheň	třída	E			EN13501 1
dočasné zastřešení	týdny	2			EN13501 1
UV stabilita	MJ/m ²	55			EN 13859 1
voděodolnost po umělém stárnutí					EN1928
Pevnost v tahu příčná po umělém stárnutí	N/50mm	265			EN12310 1
Pevnost v tahu podélná po umělém stárnutí	N/50mm	205			EN12310 1
Tažnost příčná po umělém stárnutí	%	50			EN12310 1
Tažnost podélná po umělém stárnutí	%	57			EN12310 1
Žádost o umělé stárnutí		vyhovuje			EN13859
Vyšší požadavek na umělé stárnutí (80 ° C)		vyhovuje			ZVDH



Distributor: **Gutta ČR - Praha** spol. s r. o.
 Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6
 Provozovna: Dolany 9, 273 51 Unhošť
 Tel.: 312 666 212, fax: 312 666 213
 E-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz
 IČ: 25771001, DIČ: CZ25771001